

bMpow9K

Wy43tf4



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18543

检 验 报 告

产 品 名 称: 柔性防水套管

委 托 单 位: 河南日新阀门制造有限公司

委托单位地址: 河南省郑州市巩义市西村镇永通大道118号

产 品 型 号: DN100

发 布 日 期: 2025.06.04

深圳市京立安检测有限公司



产品名称:	柔性防水套管		
制造厂商:	河南日新阀门制造有限公司		
制造地址:	河南省郑州市巩义市西村镇永通大道118号		
主检型号:	DN100		
附加型号:	DN25-DN1000		
商标:	/	接收日期:	2025.05.26
检验类别:	委托检验	完成日期:	2025.06.04
样品说明: 样品数10PCS			
检测方法: GJB T-594-02S404标准检验检验说明GB/T2423.17-2024电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka: 盐雾, 具体检测内容详情见报告			
检测结果: 请参见后续页。			
主 检: 陈龙 审 核: 赵家永 批 准: 			

产品名称	柔性防水套管	规格型号	DN100		
序号	检测项目	标准要求	计量单位	检验结果	单位结论
1	材质	碳钢	无	碳钢	合格
2	套管法兰外径	255	mm	255	合格
3	套管外径	159	mm	159	合格
4	螺栓孔中心圆直径	200	mm	200	合格
5	螺栓个数	4	个	4	合格
6	套管厚度	4.5	mm	4.5	合格
7	套管长度	300	mm	300	合格
8	焊缝是否有漏焊和气孔	无	/	无	合格

盐雾试验

1. 概述:

- 测试前:

测试项目	产品型号或料号	外观检查	功能检查
盐雾试验	柔性防水套管金属构件	正常	无

注:测试前检查结果由送检单位提供。

- 测试后:

测试项目	产品型号或料号	外观检查	功能检查
盐雾试验	柔性防水套管金属构件	正常	无

2. 试验目的:

- 本试验是为了检验产品抗盐雾腐蚀的能力。

3. 产品信息:

- 数量:1 PCS

4. 试验设备:

- 测试设备: 盐雾腐蚀试验箱
- 管制号码: BST-RL-004
- 设备型号: KLSP-4/05/27

5. 实验室环境:

- 温度: 23℃.
- 相对湿度: 湿度 58%RH.

6. 测试条件:

- 测试规格由客户提供;
- 测试程序如下:

序号	项目	规格	实测值
1	盐雾浓度	(5±1) %	5%
2	测试溶液PH值 (23℃±3℃)	6.5~7.2 (23℃±3℃)	6.7 (23℃)
3	喷雾量	(1.0~2.0mL/h/80cm ²)	左1.4mL/h/80cm ² 右1.4mL/h/80cm ²
4	试验柜温度	(35.0℃±2.0℃)	35℃
5	驻留时间	168小时)	168小时
6	试样摆放方式	倾斜15度	倾斜15度

注: 以上均用去离子水, 测试后清洗并立即干燥。

7. 测试过程:

- 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾 GB/T2423.17-2024

8. 测试结果:

测试后经检查样品无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。

***** 报告结束*****

注意事项 Important

1. 报告无检测单位印章无效;
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;
4. 报告涂改无效;
5. 检测结果仅对所受试样品有效。
6. 对于送检样品, 样品信息委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许试验单位自行处理。
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料
9. 出于为客户保密的协定, 需出具委托方许可方可查询报告详情。
10. “*”标识的测试项目为委托外部测试, 不在CNAS或CMA授权范围内, 不可作为公正性作用用途。
11. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;
12. 一般情况, 委托检测结果仅对所检测样品有效;
13. 测试判定用语: “—”或“N”表示“不适用”, “/”表示“未检测”, “P”表示“合格或通过”, “F”表示“不通过”或“不合格”。

